

PERI Centrum Obrotu Sklejka

PERI Birch

PERI Birch, wykonana z fornirów brzoźowych, klejenie odporne na działanie wilgoci zgodnie z EN 314-2 klasa 3: warunki zewnętrzne, pokrycie obustronne filmem fenolowym min. 120 g/m², z logo PERI, krawędzie zabezpieczone lakierem.

Wymiary (mm) 1250 x 2500

Grubość (mm) 21

Przy podawaniu formatu pierwszy wymiar określany jest wzdłuż kierunku włókien warstwy wierzchniej (główny kierunek obciążenia).

Zastosowanie

Deskowanie ścian i stropów.

Liczba przestawień

Możliwe ok. 20 – 50. Podana liczba przestawień jest orientacyjna i niewiążąca. Zależna jest od warunków stosowania i sposobu użytkowania płyty.

Dane techniczne

Podane wartości statyczne odnoszą się do wilgotności 15% (patrz także Tablice PERI „Sklejka, wartości statyczne”).



Nazwa	Grubość/ Liczba warstw	Moduł E		Dopuszczalne σ	
		równoległe	poprzecznie	równoległe	poprzecznie
PERI Birch	21 mm/15	8560 N/mm ²	6610 N/mm ²	15,0 N/mm ²	12,4 N/mm ²