

## PERI Centrum Obrotu Sklejką

# PERI FinPly

**FinPly**, 15 warstw fornirów brzoszowych, klejenie odporne na działanie wilgoci zgodnie z EN 314-2 klasa 3: warunki zewnętrzne, pokrycie obustronne filmem fenolowym 220 g/m<sup>2</sup>, z logo PERI, krawędzie zabezpieczone lakierem.

Nr art.	Grubość (mm)	Wymiary (mm)	Ciężar (kg/m <sup>2</sup> )
052095	9 (8,8-9,5)	1500 x 3000	6,12
052150	12 (11,5-12,5)	1500 x 3000	8,16
052159	15 (14,3-15,3)	1500 x 3000	10,20
052240	18 (17,1-18,1)	1500 x 3000	12,24
052260	21 (20,0-20,9)	1250 x 2500	14,28
052060	21 (20,0-20,9)	1500 x 2500	14,28
052270	21 (20,0-20,9)	1500 x 3000	14,28



Inne grubosci i formaty na zamówienie.

### Zastosowanie

Deskowanie ścian i stropów do powierzchni betonów o wyższych wymaganiach.

### Liczba przestawień

Możliwe ok. 20 - 80. Podana liczba przestawień jest orientacyjna i niewiążąca. Zależna jest od warunków stosowania i sposobu użytkowania płyt.

### Informacje ogólne

Przy podawaniu formatu pierwszy wymiar określony jest wzdłuż kierunku włókien warstwy wierzchniej (główny kierunek obciążenia).

Podane wartości grubości odnoszą się do wilgotności 10±2%. Zmiana grubości płyt wynosi 0,3-0,4% na każdy 1% zmiany wilgotności drewna w zakresie tej wilgotności 10-27%.