

## PERI Centrum Obrotu Sklejką

# PERI S-Form

**PERI S-Form**, wykonana z fornirów brzoźowych, klejenie odporne na działanie wilgoci zgodnie z EN 314-2 klasa 3: warunki zewnętrzne, pokrycie obustronne filmem fenolowym min. 120 g/m<sup>2</sup>, krawędzie zabezpieczone lakierem.

<b>Wymiary</b>	1250 mm x 2500 mm	1500 x 3000 mm
<b>Grubość (mm)</b>	21	

Przy podawaniu formatu pierwszy wymiar określany jest wzdłuż kierunku włókien warstwy wierzchniej (główny kierunek obciążenia).

### Zastosowanie

Deskowanie ścian i stropów.

### Liczba przestawień

Możliwe ok. 10 – 30. Podana liczba przestawień jest orientacyjna i niewiążąca. Zależna jest od warunków stosowania i sposobu użytkowania płyt.

### Dane techniczne

Podane wartości statyczne odnoszą się do wilgotności 15% (patrz także Tablice PERI „Sklejką, wartości statyczne”).

Nazwa	Grubość/ Liczba warstw	Moduł E równolegle	Moduł E poprzecznie	Dopusz- czalne $\sigma$ równolegle	Dopusz- czalne $\sigma$ poprzecznie
PERI S-Form	21 mm/15	4000 N/mm <sup>2</sup>	4500 N/mm <sup>2</sup>	40 N/mm <sup>2</sup>	15 N/mm <sup>2</sup>

