

Surowa sklejka brzozowa

Surowa sklejka brzozowa wykonana z krzyżowo klejonych fornirow brzozowych jest sklejka o wielostronnym zastosowaniu, zarówno dzięki wysokiej wytrzymałości, jak i jasnej, gładkiej powierzchni – doskonała do oklejania różnego rodzaju okładzinami i foliami. Stosowana m.in w meblarstwie, zabudowach pojazdów, na cele konstrukcyjne oraz opakowania o wysokich wymaganiach. Jakość klejenia i naturalna wytrzymałość drewna pozwalają na wykorzystywanie sklejki brzozowej w trudnych warunkach o wysokiej wilgotności.



Jakość	I (B), II (BB), III (CP), IV (C)
Klejenie	żywica fenolowa odporna na działanie wilgoci zgodnie z PN-EN 314-2 klasa 3 warunki zewnętrzne
Emisja	zgodna z normą PN-EN 1084 / klasa A (=E1)
Gęstość	ok. 680 kg/m ³
Format	1250 x 2500 mm, 2500 x 1250 mm inne formaty i grubości na zamówienie

Grubość	Liczba warstw fornirow
6 mm	5
9 mm	7
12 mm	9
15 mm	11
18 mm	13
21 mm	15