

PERI S-FORM

PERI S-FORM, wykonana z fornirów brzozowych, klejenie odporne na działanie wilgoci zgodnie z EN 314-2 klasa 3: warunki zewnętrzne, pokrycie obustronne filmem fenolowym min. 120 g/m², krawędzie zabezpieczone lakierem.

Wymiary	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Grubość (mm)	21	

Przy podawaniu formatu pierwszy wymiar określony jest wzdłuż kierunku włókien warstwy wierzchniej (główny kierunek obciążenia).

Zastosowanie

Deskowanie ścian i stropów.

Liczba przestawień

Możliwe ok. 10 – 30. Podana liczba przestawień jest orientacyjna i niewiążąca. Zależna jest od warunków stosowania i sposobu użytkowania płyty.

Dane techniczne

Podane wartości statyczne odnoszą się do wilgotności 15% (patrz także Tablice PERI „Sklejka, wartości statyczne”).

Nazwa	Grubość/ Liczba warstw	Moduł E równoległe	Moduł E poprzecznie	Dopusz- czalne σ równoległe	Dopusz- czalne σ poprzecznie
PERI S-FORM	21 mm/15	4000 N/mm ²	4500 N/mm ²	40 N/mm ²	15 N/mm ²

